Seal & Bond MS 32 Isolation

ISOLERENDE BOUWKIT

- Lijmen en afdichten in de passieve woningbouw.
- Thermisch isolerend en waterafstotend.
- Geluids- en vibratie absorberend.

Technische Eigenschappen

- Basis: MS polymeren.
- Kleur: wit.
- Geur: neutraal.
- Chemische bestendigheid: goed: water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde anorganische zuren en logen; matig: esters, ketonen en aromaten; niet bestand tegen geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen.
- Shore-A-hardheid (DIN 53505): 32 na 3 weken bij 23°C / 50% H.R.
- Modulus bij 100% rek (DIN 53504 S2) ≥ 0,8 N/mm² en 23°C.
- Rek bij breuk (DIN 53504 S2) ≥ 100%.
- Treksterkte (DIN 53504 S2) ≥ 1,0 N/mm².
- Capaciteit van warmtegeleiding 0,063 W / mK.
- Uitharding na 24 uren: ≥ 3,5 mm bij 23°C / 50% R.V.
- Uitharding na 48 uren : ≥ 5,5 mm bij 23°C / 50% R.V.
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +80°C.
- Overschilderbaar: ja.
- Houdbaarheid in gesloten verpakking: 12 maanden, koel, droog en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Product [MS32]

Karakteristieken

Kit gebaseerd op MS polymeren met een gesloten celstructuur waardoor geen vocht wordt opgenomen. Seal & Bond MS 32 Isolation is isocyanaatvrij, oplosmiddelvrij en siliconenvrij , met een vochtuithardende, geurloze en neutrale polymerisatie. Seal & Bond MS 32 Isolation is een lichtgewicht isolatie lijm/afdichting door zijn zeer lage dichtheid van 0,4 g / cm³. Seal & Bond MS 32 Isolation wordt gebruikt als in combinatie met een afdichting of verlijming een thermische isolatie en een geluids-en / of vibratie-absorptie moet worden bekomen.

Toepassingen

- Absorberen van vibraties van bewegende elementen zoals ventilatie, airco's, luchtkanalisering, warmtepompen, ...
- Elastisch afdichten van isolatie, platen, ...
- Onder vensterbanken, rolluikkasten, deuren, ...
- Voor hoekbevestiging en afwerking van PU isolatieplaten, voorkomt condenspenetratie.

Seal & Bond MS 32 Isolation - worst 600ml	533828000

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Op moeilijke synthetische materialen is het gebruik van Seal & Bond Special Primer of Special Primer PPE aanbevolen.
- Is overschilderbaar, indien twijfel aan de verf eerst testen.